



Karta Techniczna

PRODUKT

LBR15

OPIS

DWUSKŁADNIKOWY PODKŁAD POLIURETANOWY BIAŁY

**GŁÓWNE OBSZARY
ZASTOSOWANIA**

Lakierowanie natryskowe MDF i forniru

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Ciężar właściwy	1,480 ± 0,01
Zawartość ciał stałych składnika I	71% ±1%
Zawartość ciał stałych składnika I+II	62% ±1%
Lepkość (NORMATYWNA)	25"

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

	Wagowo	Objętościowo
Utwardzanie	LNB42– 35%	
Rozcieńczanie	LZC1026	

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU PO PRZYGOTOWANIU DO UŻYCIA

Pot-life mieszanki	3 h.
--------------------	------

NANOSZENIE

GRUBOŚĆ ROZCIEŃCZENIE

WARSTWY

Natrysk	350
Airless	350
Polewarka	350

WŁASNOŚCI PRODUKTU NANIESIONEGO

Czas schnięcia w temperaturze pokojowej	12h
Pyłosuchość	10'
Suchość dotykowa	40'
Suchość głęboka	12 h.
Szlifowalny po	po 12h
Aplikacja lak. nawierzchniowego (minimum)	po 18 h.



Karta Techniczna

UWAGI

- Z uwagi na to, iż zachodzić mogą istotne różnice w jakości i stabilności lakierowanego surowca, każdorazowo należy sprawdzić cykl.
- Ostrzega się, iż przy aplikacji dużej ilości produktów pigmentowanych na podłoża o różnej gęstości powierzchniowej może dochodzić do spękań podkładu – w celu uniknięcia powyższych defektów należy zachowywać podane w niniejszej karcie wartości nałożenia.
- W przypadku konieczności nałożenia większych ilości i jednocześnie w przypadku tworzenia się “burt” na krawędziach zaleca się dodać do LBR 15 20-25% podkładu bezbarwnego LBA 22 lub LBA 26 i tak mocniej “używiczony” produkt utwardzać we właściwych proporcjach.
- Dzięki użyciu utwardzacza LNB 42 uzyskujemy najwyższe krycie, przydając jednocześnie podkładowi plastyczności i opóźniając jednocześnie schnięcie.
- Potwierdzono możliwość użycia utwardzaczy LNB 14, LNB 17 (w ilości 50%) z zastrzeżeniem jednak faktu, że redukują one czas żywotności mieszanki.
- LBR 15 można barwić pastami KMT.
- Wskazania dotyczące ilości rozcieńczalnika należy traktować jako orientacyjne – ilości rzeczywiste zależą od realnych warunków aplikacji.
- Podane w karcie wartości czasów schnięcia odnoszą się do warunków: temperatura - 20°C oraz wilgotność względna – 70%.
- Produkt należy bardzo dobrze wymieszać przed użyciem.



Karta Techniczna

Wskazania do przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30 / nie niższej niż 5°C

DATA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

8 miesięcy

Data edycji: 04/2011

Wersja nr:1

WAŻNE:

Efekt końcowy procesu lakierniczego zależy nie tylko od jakości produktu, ale od wielu innych warunków zmiennych: środowiska aplikacji, możliwości zaistnienia różnic we właściwościach chemiczno – fizycznych surowców nawet tego samego rodzaju lub ich zróżnicowania jakościowego, stopień stabilności cyklu aplikacyjnego, stan i wydajność urządzeń aplikacyjnych, sposób sporządzania mieszanin lakierów, sposoby ich rozcieńczania oraz inne.

Ponieważ powyższe czynniki leżą poza kontrolą i decyzją naszej firmy – nie może być nam przypisana odpowiedzialność za efekty stosowania lakierów. Firma nasza gwarantuje stałość parametrów chemiczno-fizycznych produktów w pewnym zakresie tolerancji i zakresie parametrów określonych niniejszymi kartami.

W przypadku niezgodności produktu w odniesieniu do deklarowanych przez producenta parametrów firma nasza dopełni wszelkich starań, by wymienić niezwłocznie taki produkt.

Niemniej efekt końcowy zastosowania naszych produktów zależeć będzie od użytkownika, na którym ciąży obowiązek sprawdzenia, czy produkt odpowiada, co do swych właściwości, deklarowanym w karcie i czy szczególne warunki środowiskowe i aplikacyjne nie wymuszają konieczności modyfikacji zastosowania.

Ponadto należy pamiętać, iż w toku przemysłowego stosowania cykli lakierniczych toleruje się jako zgodny z normą 5-cio % zakres występowania braków i błędów, nie rzutujący na ocenę produktów.

Właściwości chemiczno-fizyczne produktu wskazane w niniejszej karcie technicznej odnoszą się do temperatury 20°C i wilgotności względnej środowiska zastosowania lakierów - 70% .

W stopce karty podano datę jej sporządzenia oraz progresywną numerację wersji.

Zachęcamy użytkownika, by w związku z rozwojem produktu i koniecznymi, wynikającymi z rosnącego doświadczenia stosowania, modyfikacjami danych - do sprawdzania, czy dysponuje najbardziej aktualną wersją karty danego produktu.

Przypominamy, iż optymalne warunki stosowania produktów, o ile to możliwe, dla uzyskania najlepszego efektu to: temperatura pokojowa środowiska aplikacji pomiędzy 18 a 22°C, wilgotność względna środowiska aplikacji pomiędzy 65 a 70%, wilgotność drewna pomiędzy 8 a 14%, Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, używać narzędzi i urządzeń nie iskrzących, nie palić podczas pracy z produktami. Do obowiązków użytkownika lakierów należy respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas aplikacji produktu.

Dla uzyskania uzupełniających informacji proszę zwrócić się do: