



Karta Techniczna

PRODUKT

LBA38

OPIS

**BEZBARWNY, WYSOKO KRYJĄCY PODKŁAD
POLIURETANOWY**

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

**Natryskowe lakierowanie ramek, frontów, profili i mebli
wykonywanych w elementach**

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Ciężar właściwy	0,985 ± 0,01
Zawartość ciał stałych składnika I	49% ±1%
Zawartość ciał stałych składnika I+II	42% ±1%
Lepkość (KF4)	32"

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

	Wagowo	Objętościowo
Utwardzanie	LNB42– 50%	
Rozcieńczanie	LZC1026	

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU PO PRZYGOTOWANIU DO UŻYCIA

Pot-life mieszanki	2 h.
Lepkość (KF4)	20"

NANOSZENIE

GRUBOŚĆ ROZCIEŃCZENIE

WARSTWY

Natrysk	300	20-40%
AIRLESS	300	20-40%

WŁASNOŚCI PRODUKTU NANIESIONEGO

Czas schnięcia w temperaturze pokojowej	12h
Pyłosuchość	15'
Suchość dotykowa	30'
Suchość głęboka	12h
Szlifowalny po	4h
Aplikacja lak. nawierzchniowego (minimum)	po 20 h.



Karta Techniczna

UWAGI

- Ze względu na bardzo wysokie właściwości krycia zaleca się używanie rozcieńczalników o dobrych właściwościach rozcieńczania żywic, a przez to o dobrych właściwościach moczenia materiału. Zaleca się, zwłaszcza w okresie letnim, używanie rozcieńczalnika LZC18, a nawet dodatku opóźniającego LTC 40.
- Dzięki użyciu utwardzacza LNB 42 uzyskujemy najwyższe krycie, przydając jednocześnie podkładowi plastyczności i opóźniając jednocześnie schnięcie.
- Dzięki użyciu utwardzacza LNB 21 przyspiesza się znacznie czas schnięcia w razie konieczności nałożenia jednej warstwy; uzyskuje się także maksymalną szlifowalność.
- Potwierdzono możliwość użycia utwardzacza LNB 17 z zastrzeżeniem jednak faktu, iż nie dają one maksymalnych wartości krycia i szlifowalności.
- Wskazania dotyczące ilości rozcieńczalnika należy traktować jako orientacyjne – ilości rzeczywiste zależą od realnych warunków aplikacji.
- Produkt należy bardzo dobrze wymieszać przed użyciem

Wskazania do przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30 / nie niższej niż 5°C

DATA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

8 miesięcy

Data edycji: 04/2011

Wersja nr:1

WAŻNE:

Efekt końcowy procesu lakierniczego zależy nie tylko od jakości produktu, ale od wielu innych warunków zmiennych: środowiska aplikacji, możliwości zaistnienia różnic we właściwościach chemiczno – fizycznych surowców nawet tego samego rodzaju lub ich zróżnicowania jakościowego, stopień stabilności cyklu aplikacyjnego, stan i wydajność urządzeń aplikacyjnych, sposób sporządzania mieszanin lakierów, sposoby ich rozcieńczania oraz inne.

Ponieważ powyższe czynniki leżą poza kontrolą i decyzją naszej firmy – nie może być nam przypisana odpowiedzialność za efekty stosowania lakierów. Firma nasza gwarantuje stałość parametrów chemiczno-fizycznych produktów w pewnym zakresie tolerancji i zakresie parametrów określonych niniejszymi kartami.

W przypadku niezgodności produktu w odniesieniu do deklarowanych przez producenta parametrów firma nasza dopełni wszelkich starań, by wymienić niezwłocznie taki produkt.

Niemniej efekt końcowy zastosowania naszych produktów zależeć będzie od użytkownika, na którym ciąży obowiązek sprawdzenia, czy produkt odpowiada, co do swych właściwości, deklarowanym w karcie i czy szczególne warunki środowiskowe i aplikacyjne nie wymuszają konieczności modyfikacji zastosowania.

Ponadto należy pamiętać, iż w toku przemysłowego stosowania cykli lakierniczych toleruje się jako zgodny z normą 5-cio % zakres występowania braków i błędów, nie rzutujący na ocenę produktów.

Właściwości chemiczno-fizyczne produktu wskazane w niniejszej karcie technicznej odnoszą się do temperatury 20°C i wilgotności względnej środowiska zastosowania lakierów - 70% .

W stopce karty podano datę jej sporządzenia oraz progresywną numerację wersji.

Zachęcamy użytkownika, by w związku z rozwojem produktu i koniecznymi, wynikającymi z rosnącego doświadczenia stosowania, modyfikacjami danych - do sprawdzania, czy dysponuje najbardziej aktualną wersją karty danego produktu.

Przypominamy, iż optymalne warunki stosowania produktów, o ile to możliwe, dla uzyskania najlepszego efektu to: temperatura pokojowa środowiska aplikacji pomiędzy 18 a 22°C, wilgotność względna środowiska aplikacji pomiędzy 65 a 70%, wilgotność drewna pomiędzy 8 a 14%, Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, używać narzędzi i urządzeń nie iskrzących, nie palić podczas pracy z produktami. Do obowiązków użytkownika lakierów należy respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas aplikacji produktu.

Dla uzyskania uzupełniających informacji proszę zwrócić się do: