



PRODUKT

LUA 433

OPIS

LAK WIELOW AC BEZB 20GL NIEZ

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Lakierowanie elementów płaskich mebli, ich części zewnętrznych i wewnętrznych; lakierowanie drzwi, opasek, listew profilowych, paneli i części giętych/kształtowanych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Lakierowanie natryskowe i na polewarce – stosowany zarówno jako podkład, jak i nawierzchnia. Dobra zdolność podkreślania porów, ale także i rozlewność, duża szybkość schnięcia.

Ciężar właściwy 0,921 ± 0,02

Zawartość ciał stałych składnika A 23,3 % ± 1%

Zawartość ciał stałych składnika B 32,3 % ± 1%

Lepkość (KF4) 37" ± 2"

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

	Wagowo	Objętościowo
Utwardzanie	10% LNB 99	
Rozcieńczanie	LZC 1026, LZC 18	

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU PO PRZYGOTOWANIU DO UŻYCIA

Lepkość (KF4) 18" ± 2"

Pot-life mieszanki min 18 h.

Matowość/połyskowość w gloss 20 ± 1%

NANOSZENIE

GRUBOŚĆ WARSTWY

Rozcieńczanie

Natrysk	100-140	20-30%
Polewarka	100-140	5-10%

WŁASNOŚCI PRODUKTU NANIESIONEGO

Czas schnięcia w temperaturze pokojowej

Pyłosuchość 10'

Suchość dotykowa 40'

suchość głęboka 12 h.

Szlifowalność po 4h

Twardość powierzchniowa Bardzo dobra

odporność na produkty gospodarstwa domowego dobra

odporność na zółknienie Wyśmienita



UWAGI

- Użycie jako utwardzacz LNB 9066 gwarantuje wyższą odporność warstwy na żółknięcie, pomimo, iż podkład utwardzony wchodzi w odcień słomkowy.
- Dla ochrony podłoża przed działaniem promieni UV skutkujących zmianą zabarwienia drewna można dodawać 2% dodatku LTC 22.
- Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem.
- Wskazania dotyczące ilości rozcieńczalnika należy traktować jako orientacyjne – ilości rzeczywiste zależą od realnych warunków aplikacji.
- Wszystkie dane techniczne odnoszą się do warunków lakierniczych: temperatura – 20°C, wilgotność – 70%.

Wskazania do przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C / nie niższej niż 5°C

DATA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

8 miesięcy

Data edycji: 04/2011

Wersja nr:1

WAŻNE:

Efekt końcowy procesu lakierniczego zależy nie tylko od jakości produktu, ale od wielu innych warunków zmiennych: środowiska aplikacji, możliwości zaistnienia różnic we właściwościach chemiczno – fizycznych surowców nawet tego samego rodzaju lub ich zróżnicowania jakościowego, stopień stabilności cyklu aplikacyjnego, stan i wydajność urządzeń aplikacyjnych, sposób sporządzania mieszanin lakierów, sposoby ich rozcieńczania oraz inne.

Ponieważ powyższe czynniki leżą poza kontrolą i decyzją naszej firmy – nie może być nam przypisana odpowiedzialność za efekty stosowania lakierów. Firma nasza gwarantuje stałość parametrów chemiczno-fizycznych produktów w pewnym zakresie tolerancji i zakresie parametrów określonych niniejszymi kartami.

W przypadku niezgodności produktu w odniesieniu do deklarowanych przez producenta parametrów firma nasza dopełni wszelkich starań, by wymienić niezwłocznie taki produkt.

Niemniej efekt końcowy zastosowania naszych produktów będzie od użytkownika, na którym ciąży obowiązek sprawdzenia, czy produkt odpowiada, co do swych właściwości, deklarowanym w karcie i czy szczególne warunki środowiskowe i aplikacyjne nie wymuszą konieczności modyfikacji zastosowania.

Ponadto należy pamiętać, iż w toku przemysłowego stosowania cykli lakierniczych toleruje się jako zgodny z normą 5-cio % zakres występowania braków i błędów, nie rzutujący na ocenę produktów.

Właściwości chemiczno-fizyczne produktu wskazane w niniejszej karcie technicznej odnoszą się do temperatury 20°C i wilgotności względnej środowiska zastosowania lakierów - 70% .

W stopce karty podano datę jej sporządzenia oraz progresywną numeracją wersji.

Zachęcamy użytkownika, by w związku z rozwojem produktu i koniecznymi, wynikającymi z rosnącego doświadczenia stosowania, modyfikacjami danych - do sprawdzania, czy dysponuje najbardziej aktualną wersją karty danego produktu.

Przypominamy, iż optymalne warunki stosowania produktów, o ile to możliwe, dla uzyskania najlepszego efektu to: temperatura pokojowa środowiska aplikacji pomiędzy 18 a 22°C, wilgotność względna środowiska aplikacji pomiędzy 65 a 70%, wilgotność drewna pomiędzy 8 a 14%,

Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, używać narzędzi i urządzeń nie iskrzących, nie palić podczas pracy z produktami.

Do obowiązku użytkownika lakierów należy respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas aplikacji produktu.

Dla uzyskania uzupełniających informacji proszę zwrócić się do: