

Opis produktu

Bejce HYDRO BG 200xx zapewniają efekty bejcowania od żywych do lekko kryjących, bez znacznego akcentowania porów. Bazująca na wodzie bejca jest produktem ekologicznym, gotowym do bezpośredniego użycia i do stosowania na niemal wszystkich gatunkach drewna. W czterech przynależnych kartach bejc zamieszczono po 15 różnych odcieni bejc, które prezentują różnorodność tego systemu.

Obszar zastosowania

W przemyśle i rzemiośle do mebli, schodów i drzwi, do bejcowania z następującym po nim lakierowaniem. Nadaje się do różnych sposobów użycia, np. natryskiwanie lub malowanie pędzlem. Zastosowanie na różnych gatunkach drewna, np. na dębie, buku, orzechu, wiśni, mahoniu, klonie.

Dziedzina zastosowania

- Wykończenie wnętrz
- Meble
- Drzwi
- Kuchnia i łazienka
- Wykończenie wnętrz statków

Materiał podłożowy

- ciemne gatunki drewna liściastego o drobnych porach
- jasne gatunki drewna liściastego o drobnych porach
- jasne gatunki drewna liściastego o dużych porach
- ciemne gatunki drewna liściastego o dużych porach

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża

Drewno musi być suche, odpyłone i odtłuszczone.

Szlifowanie podłoża granulacja



120 - 180

Uwagi o szlifowaniu



Opcjonalnie surowe drewno może być zwilżone wodą. Po suszeniu w ciągu nocy szlifować lub wygładzić.

Aplikacja

Aplikacja	wielkość dyszy	ciśnienie natrysku	Nadruk na atomizerze
Airless			
Airless niskie ciśnienie			
Airmix	 0,23 - 0,28	10 - 60	1 - 2,5
natryskiwanie pneumatyczne	 1 - 2	1,5 - 2	
walec gładki			
wałek z gumy porowatej z rozpro- wadzaniem			
wałek z gumy porowatej bez rozpro- wadzania			
malowanie pędzlem			
Wydalać za pomocą pędzla / farby			

Czasy

Suszenie	 6 h / 20 °C
----------	---

Obróbka końcowa

Obróbka końcowa	Lakierowanie wierzchnie lakierami Hesse PUR metodą natryskową, wałkiem, pędzlem lub przez polewanie, po suszeniu przez co najmniej 2 h. Możliwość lakierowania odpowiednimi 1- lub 2-składnikowymi lakierami, takimi jak np. COOL-TOP HE 6509x(połysk) lub PERFECT-TOP HDE 5400x(połysk) metodą natryskową lub przez polewanie po 6 h suszenia.
-----------------	---

Wskazówki dotyczące sposobu użycia

Nanoszenie bejcy na gatunki drewna o dużych porach, takich jak np. dąb, orzech, mahoń lub jesion: nanosić pistoletem ze zbiornikiem lub pędzlem z lekkim nadmiarem. Nadmiar rozprowadzić równomiernie najpierw w poprzek, następnie wzdłuż włókien odpowiednim pędzlem. Na gatunkach drewna o drobnych porach, takich jak np. buk, klon lub wiśnia zalecamy lekko wilgotne nanoszenie natryskowe pistoletem ze zbiornikiem (dysza 1,0 - 1,2 mm) bez rozprowadzania. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. Do bejcowania, które odbywa się poprzez natrysk, ale bez rozprowadzania, zalecamy dysze małej wielkości. Do natryskiwania bejc, które są następnie rozprowadzane, zalecamy większe dysze.

Wskazówki specjalne

Wszystkie bejce z tej samej serii można mieszać ze sobą. Rozjaśnienie poprzez dodanie wody. Możliwość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika z serii: BF 10xx, BP 30xx, BP 3570.

W przypadku gatunków drewna o wysokiej zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie (np. dąb) stosowanie produktów wodnych może powodować przebarwienia. Dlatego też, szczególnie w przypadku barw pastelowych lub białych, zalecamy zastosowanie bezbarwnej izolacji HYPERION TI 130.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.

Informacja techniczna Hesse HYDRO Bejca BG 200xx

Dane techniczne

Lepkość (+/- 15%)	 60 s / ISO3
Wydajność na cykl operacyjny	 13 - 34 Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Zawartość surowców odnawialnych	 0 %
NfA_Range	 0,5 - 4,5 %
VOC_EU_Range	0 - 0,23 %
VOC FR	 A+
warunki transportu	 10 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygodnie	 52
Liczba warstw (maks.)	 3
Ilość na warstwę (min.)	 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.)	 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki	 120 g/m²

Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia	Odcień koloru	Stopień połysku
BG_20005	20005	

Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia

Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia używać bejcy tylko z jednej partii produkcyjnej. Zanieczyszczonych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po ich użyciu. Przyschnięte pozostałości bejcy można usuwać rozcieńczalnikami, jak np. ZD 82.

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.