



Nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji zgodnie z Załącznikiem XIV Rozporządzenia Unii Europejskiej 1907/2006 (REACH)

Opis produktu

Bejca rozcieńczalnikowa, światłoodporny, szybko schnąca, gotowa do użycia z wyśmienitym usieciowaniem. Nie powoduje szorstkości drewna – z tego powodu potrzebne jest mniej szlifowania i zużycia lakieru w porównaniu do systemów wodorozcieńczalnych. Dla podkreślających pory efektów rustykalnych specjalnie przygotowana na dąb, do stosowania także na inne porowate twarde drewna jak jesion, mahoń, orzech itp.

Zastosowanie

Do produkcji mebli i w wyposażeniu wnętrz.

Wskazówki do obróbki

Jednokrotne nałożenie z 80 - 100 g/m² tylko bezpośrednio na surowe drewno. Nadmiar ściągnąć tamponem z gazy. Obróbka podłoża: Stopniowe szlifowanie surowego drewna ziarnistość 120 - 150. Przed użyciem materiał dobrze wymieszać i wstrząsnąć!

Schnięcie

Konieczna dobra wentylacja.
15 - 30 min 20°C
Forsowne suszenie: do 50 °C możliwe. Ponowne lakierowanie: wieloma lakierami nitro, PUR i wodorozcieńczalnymi.

Przykładowy sposób zastosowania

- Shelf wall, dąb rustic, P 43, półmat
- Szlifowanie drewna stopniowe ziarnistość 120 - 150
 - Bejce 1x obficie nałożyć 80 - 100 g/m² Hesse Bejca rustykalna CL 5-5003
 - po krótkim czasie działania nadmiar ściągnąć tamponem z gazy, najpierw w szereg, następnie wzdłuż mazerunku.
 - Suszenie międzywarstwowe 15 - 30 min 20°C
 - Pokrycie 2x 100 - 150 g/m² Hesse UNA-PUR DE 554, Mieszanka 10 : 1 utwardzaczem DR 470 Rozcieńczalnik 10 % DV 490 zalecana
 - Suszenie międzywarstwowe najmniej po 2 h 20°C
 - Szlifowanie międzywarstwowe ziarnistość 320
 - nadający się do pakowania po wyschnięciu najmniej po 16 h 20°C

Dane techniczne

Forma dostawy:	Forma płynna
Barwa:	w wielu wybarwieniach
Lepkość handlowa:	12 s / DIN 4 mm/20°C
Ciepota właściwa:	0,8 - 0,9 kg/l przy 20°C
Temperatura zapłonu:	< 21°C
Stabilność magazynowania:	26 tygodni w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Temp. składowania:	10 - 30°C
Klasa magazynowania na podstawie przepisów Ppoż:	Produkt wysoce łatwopalny.
Proszę uwzględnić najnowsze karty charakterystyk substancji niebezpiecznych!	

Sposób aplikacji

Metoda natryskowa:
Bejcę obficie natrysnąć. po krótkim czasie działania nadmiar ściągnąć tamponem z gazy, najpierw w szereg, następnie wzdłuż mazerunku

Natrysk pneumatyczny (pistoletem kubkowym)
Wielkość dysz: 1,5 - 2 mm
Ciśnienie materiału: 1,5 - 2 bar

Natrysk ręczny:
Bejcę obficie nałożyć pędzlem lub szmatką. po krótkim czasie działania nadmiar ściągnąć tamponem z gazy, najpierw w szereg, następnie wzdłuż mazerunku

Zanurzanie: możliwe

Szczególne wskazówki

Wszystkie bejce z tej samej serii są mieszalne między sobą. Dokolorowanie jest możliwe przy użyciu koncentratów barwnych z tej samej serii Hesse: CF.. /CP.., według wymaganego efektu oraz koloru. Rozjaśnienie możliwe z: CB 84-0700 max. 20 % . Do drewna z drobnymi porami zalecamy Hesse Bejcę do natrysku np. CL 18-(barwa), nakładanie bez rozcierania. Przed użyciem bejce i koncentraty dobrze wymieszać i wstrząsnąć.

Ogólne wskazówki do obróbki

Dla bejce:

Uzyskany kolor jest uzależniony od koloru drewna i jego struktury, wybranego szlif, metody aplikacji i naniesionej ilości bejcy, intensywności rozcierania oraz końcowego lakierowania. Proszę przeprowadzić próbne bejcowanie na oryginalnym podłożu i z oryginalnym lakierem końcowym, w warunkach normalnego stosowania.

Wskazówki do zamówienia

na dąb	CL 5-....
na mahoni	CL 15-....
inne drewna	CL .-....
Wielkość opakowań	1/5/25 l
Wydajność z litra	dla nałożenia przez natrysk 5 - 8 mý przy nałożeniu pędzlem 8 - 12 mý
Rozcieńczalnik	CV 553

Ogólne wskazówki/ wykluczenia

Nasze informacje techniczne są na bieżąco dostosowywane do stanu techniki i obowiązujących przepisów. Jednakże aktualną wersję znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.hesse-lignal.de ->handel/handwerk ->sortiment lub prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.
Przedłożone dane mają charakter informacyjny, bazujący na wiedzy i badaniach wg najnowszego stanu techniki. Dane nie są prawnie wiążące. Ponadto zwracamy uwagę na nasze warunki firmowe.
Dostępne są również karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych wg. zarządzenia (EG) Nr 1907/2006.