

Informacja techniczna

Hesse HYDRO Metal Primer HS 6242



Opis produktu

HYDRO Metal primer HS 6242 to szary, jednokomponentowy podkład poprawiający przyczepność na podłożach metalowych w połączeniu z lakierami Hesse na bazie wody i rozpuszczalników.

Obszar zastosowania

Grunt przyczepny do metali. Nadaje się również do intensywnie użytkowanych obszarów w zabudowie wewnętrznej w połączeniu z lakierami barwnymi Hesse.

Dziedzina zastosowania

- Wykończenie wnętrz
- Meble
- Zastosowania specjalne

Materiał podłożowy

- metal kolorowy
- pozostałe metale
- stal/żelazo
- metal lekki/aluminium
- cynk/ocynkowany

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża

Ostrożnie odtłuścić malowaną powierzchnię środkiem Hydro Rewetting Agent HV 6904 przed aplikacją i drobno przeszlifować.

Aplikacja

Aplikacja	wielkość dyszy	ciśnienie natrysku	Nadruk na atomizerze
Airless	 0,23 - 0,38 mm	100 - 120 bar	
Airmix	 0,23 - 0,38 mm		1,5 - 2,5 bar
natryskiwanie pneumatyczne	 1,5 - 2 mm	2,5 - 4 bar	

Obróbka końcowa

Obróbka końcowa

Po wystarczającym wyschnięciu farbami z serii COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(odcień), PERFECT-COLOR HDB 5434x(połysk)-(odcień) oraz FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(odcień), UNA-THIX-COLOR DB 4520x(połysk)-(odcień) i UNA-COLOR DB 4524x(połysk)-(odcień).

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.

Informacja techniczna

Hesse HYDRO Metal Primer HS 6242

Wskazówki specjalne

Jednoskładnikowy grunt przyczepny do metalu HYDRO HS 6242 należy polakierować końcowo w ciągu 24 godzin bez szlifowania!

Należy przetestować przyczepność między wszystkimi warstwami!

Produkt nie został opracowany do ochrony antykorozyjnej, ale wyłącznie jako środek zwiększający przyczepność na powierzchniach metalowych, które zostały całkowicie usunięte z rdzy i odtłuszczone. Osady rdzy lub rdza nalotowa na stali lub blaszce stalowej, które nie zostały całkowicie usunięte, mogą prowadzić do przebarwień w powłoce lakierniczej, gdy jest ona następnie lakierowana za pomocą COOL-COLOR HB 6528x (połysk)-(barwa) lub PERFECT-COLOR HDB 5434x (połysk)-(barwa).

Dane techniczne

Lepkość (+/- 15%)		38 s / DIN4
Zawartość surowców odnawialnych		0 %
Udział związków nietłotnych (NFA)		37,7 %
VOC FR		C
warunki transportu		10 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygodnie		26
Temperatura przechowywania		10 - 30 °C
Temperatura użycia (zakres)		18 - 22 °C

Szczególne właściwości / normy kontrolne

Postacie Norma / podstawa badania



RAL UZ 12a (Blue Angel) - wymagania spełnione
(deklaracja producenta na żądanie pod adresem
e-mail: ps@hesse-lignal.de)

Przykład procedury

Przygotowanie podłoża: odtłuścić za pomocą HV 6904 (Hydro Usieciawiaczem)

Podkład: 1 x 60 - 80 g/m² HS 6242

Suszenie pośrednie co najmniej 6 h w 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Powlekanie tego samego dnia za pomocą COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa) lub PERFECT-COLOR HDB 5434x(połysk)-(barwa), lub FAN-TASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa), lub UNA-THIX-COLOR DB 4520x(połysk)-(barwa), lub UNA-COLOR DB 4524x(połysk)-(barwa).

Możliwość układania w stos: po suszeniu > 16 h w 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Możliwość pakowania: po suszeniu > 48 h w 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.

Informacja techniczna Hesse HYDRO Metal Primer HS 6242



Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia	Odcień koloru	Połysk 60° (Gloss +/-5)	Stopień połysku
HS_6242			

Akcesoria

	Numer zamówienia	Nazwa artykułu
Środek do czyszczenia urządzenia	Woda	
	HV 6904	Nawijarka HYDRO
	HV 6917	Czyścik HYDRO

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instrukcji zamawiania, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z naszymi account managerami i przedstawicielami handlowymi, a także ze specjalistycznymi sprzedawcami.